

深圳市利鑫盛电子材料有限公司

产品规格书

Specification Sheet

项目名称 (ITEM): 茶色膜	料号 (TYPE): TN2550	
项目 Items	标准 Standards	检验方法 Test Method
基材 Backing	PI	/
宽度 Width (mm)	中值 \pm 0.2	游标卡尺
长度 Length (m)	正偏差	计米器
基材厚度 Backing Thickness (mm)	0.025 ± 0.002	千分尺测厚仪
总厚度 Total Thickness (mm)	0.05 ± 0.003	千分尺测厚仪
胶系 Adhesive	硅胶	/
颜色 Color	茶色	目测
钢板剥离力 Peel Strength to steel (g/mm)	400-600	GB/T 2792-2014
抗拉强度 (MD) Tensile Strength (N/25mm)	35 ± 5	GB/T 30776-2014
耐温 Temperature ($^{\circ}$ C)	250 $^{\circ}$ C 半小时	烤箱测试

备注:

※ 1、以上数据是实验室的典型值，但不代表产品的保证值，谨供参考！请试用合格后再做批量采购和使用，粘接使用前请保证被粘接表面有清洁处理，无污渍、油污、水渍，最好的保存温度和作业使用温度是 $25\pm 5^{\circ}$ C，保存期六个月；

※ 2、测试条件：温度 (23 ± 2) $^{\circ}$ C；相对湿度：(50 ± 5) %；