

# 規 格 表

## SPECIFICATION

品名 Article Name : 噴錫膠帶(紅色)

代號 Code : CM8A

DATE : 02/20/2024

項 目 ITEM	單 位 UNIT	規 格 值 SPEC. VALUES	檢 驗 方 法 TEST METHOD
<b>I.組成 Composition :</b>			
1.基材 Backing :		Flat Back Paper& PI	
厚度 Thickness	mm	0.025	ASTM D-1000
基重 Base Weight	g/m <sup>2</sup>	89	
2.粘膠 Glue :		Silicone Adhesive &Rubber Adhesive	
3.離型材料 Liner :		-	
<b>II.物性與化性 Physical &amp; Chemical Properties :</b>			
1.總厚度 Total Thickness :	mm	0.290±0.030	ASTM D-1000
2.總基重 Total Weight :	g/m <sup>2</sup>	-	
3.180°剝離粘著力 180° Peel Adhesion 對鋼板 To Steel :	kgf/25mm	0.9~2.5	ASTM D-1000
4.初期力 Tack :	#14/cm	1~3	PSTC-6
5.剝離力 Unwind Force :	gf/25mm	-	ASTM D-1000
6.保持力 Holding Power : (25mm×25mm×1kg)	min	-	
7.抗張強度 Tensile Strength :	kgf/25mm	25 ↑	ASTM D-1000
8.伸長率 Elongation :	%	5 ↑	ASTM D-1000
9.耐熱性 Heat Resistance : (250°C×1min)		PASS	
10.耐燃性 Flammability :	sec	-	
11.耐溶劑性 Solvent Resistance :	min	-	
12.破壞電壓 Dielectric Breakdown :	KV	-	
13.其他 Other :		-	
13.1 分層剝離力 Delamination Unwind Force :	gf/25mm	1000 ↑	

備 註 Remark :

保存條件 23±2°C (73.4±3.6°F) , 65±5% RH ; 保存期限於製造日期後算起十二個月。

Preservation condition 23±2°C (73.4±3.6°F) , 65±5% RH; storage life of the product is 12 months from the manufacturing date.

客戶仍須依其實際操作需求與目的，進行產品測試與確認或通知本司，提供進一步說明與服務。

Customers need to test and confirm products for the actual operational requirement and purpose or inform us to supply the further introduction and service.

